

Limite	Compoziția chimică**										
	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Ni	Zn	Ti	Pb	Sn
Limită* inferioară producție	10.70	0.65	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-
Valoare luata în calcul la aliere	11.00	-	0.90	-	-	-	-	-	-	-	-
Limită* superioară producție	11.90	1.00	1.10	max. 0.50	max. 0.30	max. 0.08	max. 0.25	max. 0.53	max. 0.13	max. 0.17	max. 0.09
** Alte elemente: fiecare max. 0.05% (500 ppm); total max. 0.25% (2500 ppm)											

\* Limitele tehnologice sunt introduse în spectrometru