

Limite	Compoziția chimică										
	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Ni	Zn	Ti	Pb	Sn
MIN - Limită* inferioară productie	10.90	-	0.90	-	1.00	-	0.80	-	-	-	-
MAX - Limită* superioară productie	12.80	0.55	1.40	0.30	1.40	0.05	1.20	0.32	0.17	0.12	0.12
** Alte elemente: individual max. 0.05%; total max. 0.15%											

* Limitele tehnologice sunt introduse în spectrometru