

| RSI  | Compoziția chimică (%) |     |     |    |    |      |      |      |       |      |
|--|------------------------|-----|-----|----|----|------|------|------|-------|------|
|  | Si                     | Fe  | Cu  | Mn | Mg | Cr   | Zn   | Ti   | Pb    | Al % |
| Maximum Values in RSI ingots per alloy serie | 0,4                    | 0,6 | 0,3 | -  | 1  | 0,04 | 0,15 | 0,04 | 0,005 | Rest |

\* Limitele tehnologice sunt introduse în spectrometru