

RSI	Compozitia chimica (%)																	
	Si	Fe	Cu	Mn	Mg*	Zr	Ni	Cr	Zn	Ti	Pb	Sn	Hg	Cd	Sb	Bi	Imp.	Al%
Maximum Values in RSI ingots per alloy serie	0,5	0,6	0,2	0,7	4,0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01	0,1	0,1	0,1	Rest.

* Limitele tehnologice sunt introduse în spectrometru